

DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / BESCHRIJVING / DESCRIPCIÓN / DESCRIZIÃO / DESCRIZIONE /			
Épaisseur totale / Total Thickness / Gesamtdicke / Totale dikte / Espesor total / Essessura total / Spessore totale	EN 428	mm	4.00
	ASTM F386	inch	0.16
Épaisseur couche d'usure / Thickness of the wearlayer / Dicke der Nuttschicht / Dikte van de slijflaag / Espesor capa de uso / Essessura camada de desgaste / Spessore strato di usura	EN 429	mm	0.55
	ASTM F410	inch	0.02
Poids / Weight / Flächengewicht / Gewicht / Peso / Peso / Peso	EN 430	g/m²	7200
Format / Size / Format / Afmetingen / Dimensiones / Dimensiones / Dimensione	EN 427	cm	18.4x121.9 / 30.5x61
	ASTM F 536	inch	7.25"x48" / 12"x24"
CLASSIFICATION / KLASSIFIKATION / CLASSIFICATIE / CLASIFICACIONES / CLASSIFICAÇÕES / CLASSIFICAZIONI			
Norme/Specification product / Norm/Product Specification / Produkt-Norm / Technische eigenschappen / Normas / Normas / Norma prodotto	-	-	EN 649
	ASTM F 1700	-	-
Classement européen / European Classification / Europäische Klassifizierung / Europese classificatie / Europea / Europeia / Europeia	EN 685	classe/class	33 - 42
Classement UPEC			
Certification NFUPEC			
Norme technique			
Classement Feu / Fire Rating / Brandverhalten / Brand classificatie / Fuego / Fogo / Reazione al fuoco	EN 13 501-1	classe/class	Bfl-s1
Potentiel de charge / Static Electrical Propensity / Begehaufadung / Elektrische eigenschappen / Comportamiento electrostático / Comportamento elettrostatico / Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Adhérence humide / Slip Resistance Wet / Rutschhemmung / Anti-slip / Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido / Sciviosità umida (1)	DIN 51 130	classe/class	R9
PERFORMANCES / TECHNISCHE EIGENSCHAPEN / TESTRESULTAAT / CUALIDADES TÉCNICAS / PERFORMANCES / CARATTERISTICHE TECNICHE			
Résistance à l'usure / Wear Resistance / Verschleißverhalten / Slijfweerstand / Abrasão / Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm³	≤ 2.0
Groupe d'abrasion / Wear Group / Verschleißgruppe / Groep slijfweerstand / Grupo de abrasão / Grupo di abrasione	EN 649	-	T
Teneur en agent liant / Type Binder content / Bindemittelgehalt / Contenido en ligante	ISO 10562	type	I
Stabilité dimensionnelle / Dimensional Stability / Maßstabilität / Meetvastheid / Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional / Stabilità dimensionale	EN 434	%	≤ 0.15
Poinçonnement statique résidant / Residual indentation / Resteindruck / Indrukbelasting / Punctonamiento / Punctoamento / Impronta	EN 433	mm	≤ 0.10
Isolation acoustique bruits de chocs / Impact sound insulation / Trittschallverbesserungsmaß / Geluidsisolatie / Acústica / Isolamento acústico	EN ISO 717-2	dB	5
Sonorité à la marche / Room Impact / Raumschall / „oepgeluid / Rumore al calpestio / Sonoridad en la pisada / Sonoridade ao andar	NF S 31074	dB	74
Essai de la chaise à roulettes / Castor chair test / Rührrollenbeanspruchung / Rolweerstand / Prueba de sillas con ruedas / Resistência a cadeiras de rodas / Resistenza al passaggio di sed (Type W)	EN 425	-	OK
Conductivité thermique / Thermal Conductivity / Afleidbaarheid / Thermische weerstand / Resistenci térmica / Resistência térmica / Resistenza termica	EN 12524	W/(m.K)	0.25
Solidité lumière / Colour Fastness / Lichtechtheit / Lichtechtheid / Resistencia a la luz / Estabilidade das cores / Solidità alla luce	EN 20 105 - 802	degré /degree	≥ 6
Traitement de surface / Surface Treatment / Oberflächenvergiftung / Oppervlaktebehandeling	-	-	PUR+